

Hőszigetelő üvegszerkezetek "U _g " értéke					
	Rétegrend (levegővel töltve)	Rétegek száma	Vastagság [mm]	g érték [%]	U _g érték [W/m ² K]
1.	4 - 15,5 - 4	2 rétegű	24	79	2,7
2.	4 - 11,5 - 4 Low-E Pr.		20	62	1,6
3.	4 - 13,5 - 4 Low-E Pr.		22	62	1,5
4.	4 - 15,5 - 4 Low-E Pr.		24	63	1,4
5.	4 - 11,5 - 4 - 11,5 - 4	3 rétegű	36	72	1,9
6.	4 - 13,5 - 4 - 13,5 - 4		40	72	1,8
7.	4 - 15,5 - 4 - 15,5 - 4		44	72	1,8
8.	4 - 11,5 - 4 - 11,5 - 4 Low-E Pr.		36	58	1,3
9.	4 - 13,5 - 4 - 13,5 - 4 Low-E Pr.		40	58	1,1
10.	4 - 15,5 - 4 - 15,5 - 4 Low-E Pr.		44	58	1,1
11.	4 Low-E Pr. - 11,5 - 4 - 11,5 - 4 Low-E Pr.		36	49	0,9
12.	4 Low-E Pr. - 13,5 - 4 - 13,5 - 4 Low-E Pr.		40	49	0,8
13.	4 Low-E Pr. - 15,5 - 4 - 15,5 - 4 Low-E Pr.		44	49	0,8

	Rétegrend (argon gázzal töltve)	Rétegek száma	Vastagság [mm]	g érték [%]	U _g érték [W/m ² K]
14.	4 - 11,5Ar - 4 Low-E Pr.	2 rétegű	20	63	1,2
15.	4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr.		22	63	1,0
16.	4 - 15,5Ar - 4 Low-E Pr.		24	63	1,0
17.	4 - ClimaGuard Solar - 15,5Ar - 4		24	42	1,0
18.	4 - ClimaGuard Solar - 17,5Ar - 4		26	42	1,0
19.	4 - ClimaGuard Solar - 15,5Ar - 4 Low-E Pr.		24	42	0,94
20.	4 Low-E Pr. - 15,5Ar - 4 Low-E Pr.		24	53	0,94
21.	4 - 11,5Ar - 4 - 11,5Ar - 4 Low-E Pr.	3 rétegű	36	58	1,0
22.	4 - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr.		40	58	0,9
23.	4 - 15,5Ar - 4 - 15,5Ar - 4 Low-E Pr.		44	58	0,9
24.	4 Low-E Pr. - 11,5Ar - 4 - 11,5Ar - 4 Low-E Pr.		36	49	0,67
25.	4 Low-E Pr. - 11,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr.		38	49	0,67
26.	4 ClimaGuard Solar - 11,5Ar - 4 - 11,5Ar - 4 Low-E Pr.		36	38	0,7
27.	4 Low-E Pr. - 13,5Ar - 4 - 13,5Ar - 4 Low-E Pr.		40	49	0,6
28.	4 Low-E Pr. - 15,5Ar - 4 - 15,5Ar - 4 Low-E Pr.		44	49	0,6
29.	4 Low-E Pr. - 15,5Ar - 4 - 17,5Ar - 4 Low-E Pr.		46	49	0,5
30.	4 Low-E Pr. - 17,5Ar - 4 - 17,5Ar - 4 Low-E Pr.		48	49	0,5

	Rétegrend (kripton gázzal töltve)	Rétegek száma	Vastagság [mm]	g érték [%]	U _g érték [W/m ² K]
31.	4 Low-E Pr. - 15,5Kr - 4 Low-E Pr.	2 rétegű	24	53	0,83
32.	4 Low-E Pr. - 11,5Kr - 4 - 11,5Kr - 4 Low-E Pr.	3 rétegű	36	49	0,4
33.	4 Low-E Pr. - 11,5Kr - 4 - 13,5Kr - 4 Low-E Pr.		38	49	0,39